

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Lecomax 130 ELF / 131 ELF / 132 ELF

Werkstoffart	Lösemittel- und weichmacherfreie sehr gut deckende Innendispersionsfarbe.
Farbton	Weiß 130 ELF, Altweiß 131 ELF, Trendweiß 132 ELF
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion.
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, hohe Deckkraft, spannungsarm, gute Haftung. Lange Offenzeit, frei von foggingaktiven Substanzen. geruchsneutral, hoch diffusionsfähig, guter Verlauf, daher auch für ansatzfreie Oberflächen geeignet. Für ansatzfreie Deckenflächen geeignet.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Fest haftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x LECOMAX 130/131/132 ELF bis 10 % wasserverdünnt. 1 x LECOMAX 130/131/132 ELF unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 150 - 180 ml/qm pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei + 20° C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.