

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Lecomatt Matt-Latex 155 LF

Werkstoffart	Sehr gut deckende Latexfarbe.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Copolymere Kunststoff-Dispersion.
Eigenschaften	Lösemittelfrei , Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2, besonders leicht zu verarbeiten , sehr ergiebig, gute Haftung.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest , trocken und sauber sein. Neuputzstellen , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln . Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle , Fette und Wachse entfernen. Festhaftende , alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf . anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x LECOMATT Matt-Latex 155 LF bis 15 % wasserverdünnt. 1 x LECOMATT Matt-Latex 155 LF unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 160 - 190 ml/qm pro Anstrich .
Trockenzeit	Bei + 20° C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.