

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Mattex 160 ELF

<b>Werkstoffart</b>	Extrem hoch deckende Einschichtfarbe für Wand- und Deckenflächen.
<b>Farbton</b>	Weiß, altweiß und Bunttöne über Tönsystem.
<b>Glanzgrad</b>	Stumpfmatt
<b>Bindemittelbasis</b>	Acryl-Copolymerdispersion
<b>Eigenschaften</b>	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2, Deckvermögen Kl. 1, lösemittel- und weichmacherfrei, sehr gut füllend, gute Haftung, hochstrapazierfähig, geeignet für brillante Abtönungen.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse sind unbedingt zu entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen. Bei durchschlagenden Vergilbungen ist vorab ein Isolieranstrich mit Maxol 410 AF auszuführen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1-2 x Mattex 160 ELF, unverdünnt
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen.(auch airless)
<b>Abtönung</b>	MALECOLAN Volltonfarben 270.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund)
<b>Verbrauch</b>	Ca. 130 - 150 ml/qm pro Anstrich
<b>Trockenzeit</b>	Bei + 20° C am gleichen Tag überstreichbar
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.