

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Seidenglanz 170 ELF

Werkstoffart	Hochabriebfeste Spezialfarbe für stark beanspruchte Oberflächen, z.B. Schulen, Treppenhäuser, Krankenhäuser etc. Besonders für Glasgewebe geeignet.
Farbton	Weiß + altweiß
Glanzgrad	Mittlerer Glanz (Seidenglänzend)
Bindemittelbasis	Copolymere Spezial-Dispersion.
Eigenschaften	Lösemittefrei. Geruchsneutral. Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2 schmutzunempfindlich, glanzstabil, haftfest, strapazierfähig, gut zu verarbeiten, leicht zu säubern. Emissions- und lösemittelfrei. Beständig gegen Wasser, Fett, Desinfektionsmittel (z.B. Sagrotan-Lsg.) und verdünnte Chemikalien. Die Glasgewebe-Oberfläche behält den Struktur-Charakter.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse sind unbedingt zu entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x MALECO Seidenglanz 170 ELF, bis 5 % wasserverdünnt . 1 x MALECO Seidenglanz 170 ELF, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 125 - 180 ml/qm pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei + 20° C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.