

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Bläueschutz 700

Werkstoffart	Bläueschützender, schnelltrocknender Imprägnieranstrich für Nadelholz für außen.
Farbton	Farblos
Bindemittelbasis	Alkydharz mit fungiziden Wirkstoffen
Eigenschaften	Hervorragend fungizider Schutz gegen Bläue und Pilze, schnelle Trocknung, gute Wasserquellfestigkeit. Vorbeugend gegen holzerstörende Insekten und algistatisch wirkend. Frei von PCP und Lindan. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und frei von Inhaltstoffen sein. Harzreiche und tropische Hölzer mit Nitro-Verdünnung abwaschen.
Anstrichaufbau	1 x Maleco Bläueschutz 700.
Verarbeitung	Streichen, tauchen, fluten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 10°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 80 - 100 ml/qm abhängig von der Untergrundsugfähigkeit.
Trockenzeit bei Normalklima (20°C+65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 30 Min.. Überstreichbar nach : ca. 10 Std.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger