

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Super-Vorlack 750 AF

<b>Werkstoffart</b>	Aromatenfreier, hochwertiger thixotroper Vorlack auf Holz, Metall und neutralem Putz.
<b>Farbton</b>	Weiß und Bunt über Tönsystem.
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezial-Alkydharzkombination.
<b>Eigenschaften</b>	Idealer Verlauf, gute Fülle, schnelle Trocknung, beste Kantenabdeckung, an senkrechten Flächen keine Ablaufneigung, hohe Deckkraft, sehr gut schleifbar. Geeignet auch für Heizkörper bis 120° C, aromatenfrei.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Eisen und Stahlflächen entrostet und reinigen. Danach mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundieren.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 - 2 x Maleco Super-Vorlack 750 AF (erster Anstrich verdünnt).
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	Bis 5 % mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 90 - 120 ml/qm
<b>Trockenzeit bei Normalklima (20°+65%Luftf.)</b>	Staubtrocken nach : ca. 1-2 Std. Griffest nach : ca. 3 Std. Überstreichbar nach : ca. 5-6 Std. Schleifbar : über Nacht
<b>Verdünnung</b>	Nicht verdünnen, da hierdurch der EU-Grenzwert gemäß VOC-Richtlinie überschritten wird.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit MALECO AF-Verdünnung 1150 oder Terpentinersatz.
<b>Hinweis</b>	Besonders intensive Farbtöne wie rot, orange und gelb haben eine eingeschränkte Deckkraft. Für diese Farbtonbereiche ist ein abgestimmter, voll deckender Farbton als Grundton auszuwählen. Nicht direkt auf verzinkten Untergründen streichen. Hierfür Maleco Metallschutz 860 AF verwenden.