

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Schleifgrund 760 AF

<b>Werkstoffart</b>	Hochwertiger Spezial Innen-Vorlack auf Holz, Metall und neutralem Putz.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezial-Alkydharzkombination.
<b>Eigenschaften</b>	Hervorragender Verlauf (auch an stehenden Flächen), ausgezeichnete Kantenabdeckung, leichte Verarbeitung, sehr gute Deckkraft, beste Schleifbarkeit, schnelltrocknend, aromatenfrei.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl-u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Intakte Altanstriche anlaugen oder gründlich anschleifen. Eisen und Stahlflächen entrostet und reinigen. Danach mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundieren.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 - 2 x Maleco Schleifgrund 760 AF
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	Bis 5 % mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
<b>Verbrauch</b>	Ca. 110 - 130 ml/qm
<b>Trockenzeit bei Normalklima (20°C+65%Luftf.)</b>	Staubtrocken nach : ca. 1,5 Std. Griffest nach : ca. 3-4 Std. Überstreichbar nach : ca. 12 Std. Schleifbar nach : ca. 15 Std.
<b>Verdünnung</b>	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz).
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.