

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Haftgrund 770 AF

Werkstoffart	Gut deckender, ventilierender Grundanstrich für innen und außen auf Holz, speziell für Fenster und korrosionsgeschütztem Metall.
Farbton	Weiß oder über Tönsystem.
Glanzgrad	Seidenmatt
Bindemittelbasis	Spezial-Alkydharz.
Eigenschaften	Wetterbeständig, feuchtigkeitsregulierend, gut füllend, schnelltrocknend, elastisch, sehr gute Deckkraft, gutes Haftvermögen, auch ohne Lackierung längere Zeit witterungsbeständig. Aromatenfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Harzreiche und tropische Hölzer mit Nitro-Verdünnung auswaschen.
Anstrichaufbau	1 x Maleco Haftgrund 770 AF, 10 % verdünnt. 1 x Maleco Haftgrund 770 AF, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Bis 5 % mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
Trockenzeit bei Normalklima (20°C+65%Luftf.)	Staubtrocken nach : ca. 1-2 Std. Griffest nach : ca. 3-4 Std. Überstreichbar nach : ca. 6-7 Std.
Verdünnung	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.