

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Buntlack 810 AF

Werkstoffart	Hochglänzender, schlagfester Buntlack für innen und außen auf Holz, Metall und neutralem Putz.
Farbton	Mehr als 5000 Farbtöne über Tönsystem
Glanzgrad	Hochglänzend
Bindemittelbasis	Alkydharz
Eigenschaften	Wetterbeständig, schnelltrocknend, schlagfest, lichtecht, glanzstabil, leichte Verarbeitung, gute Deckkraft, in bunten Farbtönen auch für Heizkörper geeignet. Aromatenfrei. Für extrem widerstandsfähige Oberflächen 250 gr. maleco Härter 895 auf 2,5 Ltr. Buntlack 810 AF zugeben und gründlich verrühren. Hiermit kann eine deutliche Erhöhung der Oberflächenhärte erzielt werden.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaufen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Eisen- und Stahlflächen müssen mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundiert werden.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Alle Farbtöne untereinander mischbar oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
Verbrauch	Ca. 80 - 100 ml/qm.
Trockenzeit bei Normalklima 20°C+65%Luftf.)	Staubtrocken nach : ca. 3-4 Std. Griffest nach : ca. 8-10 Std. Überstreichbar nach : ca. 24 Std. Sitzfest nach : ca. 3-4 Tagen
Verdünnung	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.