

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Kronalan 820 AF

Werkstoffart	Brillant hochglänzender, langöliger Alkydharz-Weißlack für innen und außen auf Holz, Metall und neutralem Putz.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Hochglänzend
Bindemittelbasis	Spezial-Alkydharz
Eigenschaften	Wetterbeständig, hervorragende, jahrelange Glanzhaltung, sehr gut deckend, leicht zu verarbeiten, schöner Verlauf, gute Kantenabdeckung, tropfgehemmt, aromatenfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit Maleco Bläueschutz imprägnieren und 2 x mit Maleco Haftgrund 770 AF oder Schleifgrund 760 AF grundieren. Eisen- und Stahlflächen müssen mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundiert werden.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Maleco Buntlacke oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund). Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
Verbrauch	Ca. 70 - 90 ml/qm.
Trockenzeit bei Normalklima 20°C+65%Luftf.)	Staubtrocken nach : ca. 2-3 Std. Griffest nach : ca. 12 Std Überstreichbar nach : ca. 24 Std. (bei 20° C und Frischluft).
Verdünnung	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.