

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Venti-Plus 850 AF

<b>Werkstoffart</b>	Feuchtigkeitsregulierender Ventilationslack, speziell für Fenster und Türen.
<b>Farbton</b>	Weiß und Bunt über Tönsystem
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglänzend
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezial-Alkydharz
<b>Eigenschaften</b>	Wetterbeständig, hochelastisch, füllkräftig, gutes Deckvermögen, aufgrund der hohen ventilierenden Eigenschaften bis zu einer Holzfeuchte von 25% einsetzbar. Ablaufgestoppt, daher auch bestes Kantendeckvermögen. Sehr guter Verlauf, sahnige Verarbeitung. Gute Elastizität, rationell zu verarbeiten, aromatenfrei daher geruchssympathisch.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. -fettfrei sein. Harzreiche und exotische Hölzer evtl. mit Nitro-Verdünnung auswaschen. Nadelholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Alte, aber tragfähige Anstriche (Gitterschnitt) reinigen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Grund-, Zwischen- und Deckanstrich aus einem Topf.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	Bei geringer Zugabe mit Maleco Buntlacken oder bis max. 3% mit Universal-Abtönkonzentraten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund) Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit
<b>Verbrauch</b>	Ca. 90 - 120 ml/qm. (pro Anstrich)
<b>Trockenzeit bei Normalklima (20°C+65%Luftf.)</b>	Staubtrocken nach : ca. 1 Std. Griffest nach : ca. 2- 3 Std. Überstreichbar nach : ca. 4- 5 Std.
<b>Verdünnung</b>	Falls erforderlich maleco AF-Verdünnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.