

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Härter 895

Werkstoffart	Härter für Alkydharzlacke.
Farbton	transparent, leicht gelblich
Bindemittelbasis	Isocyanat
Eigenschaften	<p>Spezialzusatz für hoch widerstandsfähige Oberflächen. Durch Zugabe von Härter 895 können Kratz-, Tritt- und Stoßfestigkeit deutlich erhöht werden, daher auch speziell für den Treppenbereich und für Bücherborde geeignet.</p> <p>Geeignet für die Abmischung mit Maleco Buntlack 810 AF, Kronalan 820 AF, Maleco Seidenmattlack 840 AF, Maleco Holzsiegel 910 AF. Die Produkte Maleco Holzlasur 930 AF, Maleco Dickschichtlasur 940 AF können ebenfalls eingesetzt werden, jedoch ist hierbei mit einer leicht gelblichen Farbtonveränderung zu rechnen. Metallschutz 860 AF ist nicht verträglich.</p>
Anwendung	<p>Der 250 gr. Beutel reicht für eine 2,5 Liter Dose Alkydharzlack. Die Verträglichkeit mit anderen als o.a. Lacken ist vorher zu prüfen. Maleco Härter 895 kann direkt auf den Lack zugegeben werden. Nach Zugabe gut umrühren.</p> <p>Die empfohlene Zugabe entspricht ungefähr einer prozentualen Zugabe von 8-10 Gewichtsprozent auf den Lack, abhängig vom spezifischem Gewicht. Eine Mehrzugabe hat eine nachteilige Wirkung und beeinflusst die erzielbare Oberflächenhärte negativ.</p>
Verarbeitungszeit	Nicht mehr Material mischen, als in 1 Stunde (20° C) verarbeitet werden kann. Höheren Temperaturen für zu einer kürzeren Verarbeitungszeit. Das Verarbeitungsende wird durch Viskositätszunahme angezeigt.
Werkzeuge	Reinigung ist nach Vernetzung des Härter nicht mehr möglich. Im flüssigen Zustand können die Werkzeuge mit Nitro-Verdünnung gereinigt werden.