

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

AquaMaxol 411

Werkstoffart	Wasserverdünnbare, geruchsarme Isolier- und Renovierfarbe auf Innenflächen mit Nikotin-Rauch- und ausgetrockneten Wasserflecken. Auch auf Styropor und Akustikplatten geeignet.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Alkydemulsion
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2. Hochdeckend, spannungsarm, extrem haftfest. Leicht zu verarbeiten, diffusionsfähig, strukturerhaltend weil dünn-schichtig, sehr gutes Deckvermögen. Auch fungizid einstellbar.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Wasserflecken müssen dauerhaft trocken sein und vor dem Anstrich abgebürstet werden. In Einzelfällen kann das Isoliervermögen nicht ausreichend sein. Diese Problemuntergründe müssen zusätzlich vorab mit maleco Isolierweiss 712 oder 2-K-EP-Grund grundiert werden. Schadhafte und lose Anstriche sind zu entfernen.
Anstrichaufbau	In vielen Fällen genügt ein Arbeitsgang mit AquaMaxol 411 unverdünnt. Bei starker Verunreinigung einen zusätzlichen Grundanstrich 5% wasserverdünnt ausführen.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen.
Abtönung	Bis max. 2% mit Universal-Abtönkonzentraten (z.B. Mixol). Unverträglich mit Dispersions-Volltonfarben.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C. (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 140-200 ml/qm.
Trockenzeit	Bei normalen Temperaturen am nächsten Tag überstreichbar. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte verlängern sich die Trockenzeiten. Die Isolierwirkung wird negativ beeinflusst.
Hinweis	Nicht sofort mit Dispersionsfarbe überarbeiten, da teilweise die Isolierwirkung zerstört werden kann.
Inhaltsstoffe	Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.